



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale SAE 85W-140 cardanolie is speciaal ontwikkeld voor smering van zwaarbelaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen en in alle transmissies waar een minerale GL-5 EP-gedoopte olie met een SAE 85W-140 viscositeit wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity bij 40°C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.